



# LIB-S105

## 隔膜用陶瓷粘结剂

### 产品性能

LIB-S105 是一种水性聚丙烯酸酯双组份的特种粘结剂，具有良好的弹性及优异的粘接强度，可用于隔膜陶瓷浆料单面/双面涂层，具有如下特性：

- 对 PE、PP 等隔膜基材润湿良好，有良好的润湿能力
- 优异的储存稳定性，良好的冻融稳定性及机械稳定性
- 颗粒粒径控制技术，增加了无机粒子之间的点接触
- 表面官能团的控制优化，提高了陶瓷浆料的稳定性
- 能够显著提高涂覆隔膜的剥离强度

### 应用领域

适用于 PP、PE、PP/PE/PP 等干湿法隔膜涂覆

适用于氧化铝、勃姆石、硫酸钡等陶瓷材料以及 PVDF 树脂粉末

### 理化指标

LIB-S105 理化指标

LIB-S105A		LIB-S105B	
性 能	指 标	性 能	指 标
外 观	乳白色液体	外 观	乳白色液体
固含量(%)	39~43	固含量(%)	13~17
pH 值	7~9	pH 值	7~9
密 度(g/cm <sup>3</sup> ,25℃)	1.02~1.08	密 度(g/cm <sup>3</sup> ,25℃)	0.98~1.04
粘 度(mPa·s,25℃)	10~100	粘 度(mPa·s,25℃)	20~500

### 使用推荐

分批次加入陶瓷材料及各种助剂，分散均匀后加入 LIB-S105A 及 LIB-S105B，完成配置浆料，即可进入涂布工序。

建议陶瓷浆料中 LIB-S105A 用量为浆料质量比例的 1.5~3.5%，LIB-S105B 推荐质量比为 LIB-S105A 的 40~80%，为满足工艺要求并优化掺量，建议应使用前进行原材料试配实验。

### 包装与储存

包装：25kg、150kg/桶、1000kg/桶或根据客户需要定制。

储存：本产品应存放于专用仓库或固定的场所内，在7-35℃、原装密封和避免阳光直射的条件下，保质期为12个月。

### 安全信息

具体的安全信息请见产品安全数据卡。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。